

TANIM

Akrilik bağlayıcı esaslı, silikon katkısı ile güçlendirilmiş, su bazlı, iç ve dış cephe astarıdır.

ÖZELLİKLER

FBS Astar, akrilik ve silikon katkılı yapısı ile iç ve dış cephelerde rahatlıkla uygulanma kolaylığı sağlar.

UYGULAMA ALANI

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, sıvalı iç ve dış yüzeyler gazbeton vb. çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz
Katı madde (% Hacimce)	: 50 ±2
Katı madde (%Ağırlıkça)	: 75 ±2
Yoğunluk(g/ml)	: 1,73
Parlaklık	: Uygulaması Yok
Raf Ömrü	: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (25°C).

UYGULAMA BİLGİLERİ

YÜZEY HAZIRLIĞI : Boyanacak yüzeyler her türlü kir, toz ve gevşek tabakalardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI : Yüzeyin düzgün, sağlam, kuru, ve temizliği kontrol edilmelidir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30° C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Gevşek tabakalar üzerine direkt astar uygulaması yapılmamalıdır. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

İNCELTME : Su ile %10-20 oranında inceltiniz.

UYGULAMA METODU : Fırça ve rulo ile uygulama yapılır.

KURUMA BİLGİLERİ

	DOKUNMA KURUMASI	SERT KURUMA
20°C	30 dk	24 sa

*Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 4-6 m²/kg arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

AMBALAJ BİLGİLERİ

FBS

20 KG

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

SERTİFİKALAR

UYARI

Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.