

TANIM

Su bazlı, silikonkatkılı, dekoratif, mat görünümlü, sonkat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

Silikon takviyesiyle güçlendirilmiş yeni formülü sayesinde uygulanan yüzeylerde dolgu ve yapışma özelliği gösterir. Uygulama kolaylığı sağlar.

UYGULAMA ALANI

Beton, sıva, mdf, betopan, tuğla, boyanabilir duvar kâğıtları üzerine uygun astarları ile kullanılır. Saten alçı, macunçekilmiş, altyapısı tamamlanmış yüzeylerde estetik görüntü sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Her Renk
Katı madde (% Hacimce)	: 74±2
Katı madde (%Ağırlıkça)	: 47±2
Yoğunluk(g/ml)	: 1,74-1,80rengabağlıdeğişir.
Parlaklık	: G3, Mat
Enbüyüktanebüyüklüğü	: S1, İnce
Yaşovmadirenci	: Sınıf 4
Örtmegücü	: Sınıf 2(7 m ² /L)
RafÖmrü	: Üretim tarihinden itibaren 2yıl (25°C).

UYGULAMA BİLGİLERİ

YÜZEYHAZIRLIĞI : Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI : Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa GEÇİŞ ASTARI uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde PAMUKKALE ŞEFFAF ASTAR uygulaması yapılır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

İNCELTME : Su ile, 1.katta % 15-20, 2. katta %10-15 oranında inceltilerek uygulanır.

UYGULAMA METODU : Fırça veya rulo ile uygulanır.

KURUMA BİLGİLERİ

	DOKUNMA KURUMASI	SERT KURUMA
20°C	1sa	24 sa

*Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 6-8 m²/kg arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

AMBALAJBİLGİLERİ

FBS PLASTİK	20 KG, 10 KG, 3,5 KG
-------------	----------------------

GÜVENLİK UYARILARI

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

SERTİFİKALAR

Bu ürün,

TS 5808'e uygundur.

UYARI

Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.