

## TANIM

Su bazlı, mat görünümlü, dekoratif, sonkat ekonomik sınıf iç cephe eboyasıdır.

## ÖZELLİKLER

Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına olanak tanır. Su bazlı yapısı sayesinde rahatsız edici bir kokusu yoktur.

## UYGULAMA ALANI

Beton, sıva, mdf, betopan, tuğla, boyanabilir duvar kâğıtları üzerine uygun astarları ile kullanılır. Saten alçı, macunçekilmiş, altyapısı tamamlanmış yüzeylerde estetik görüntü sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	:Her Renk
Katı madde (% Hacimce)	:47±2
Katı madde (%Ağırlıkça)	:73±2
Yoğunluk(g/ml)	:1,74-1,80 renebağlıdeğişir.
Parlaklık	:G3, Mat
Enbüyüktanebüyüklüğü	:S1, İnce
Yaşovmadirenci	: Sınıf 4
Örtmegücü	: Sınıf2(7 m <sup>2</sup> /L)
RafÖmrü	: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl(25°C).

## UYGULAMA BİLGİLERİ

**YÜZEYHAZIRLIĞI** : Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış durumda olmalıdır.

**UYGULAMA KOŞULLARI** : Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa GEÇİŞ ASTARI uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, ham sıvalı iç yüzeylerde PAMUKKALE ŞEFFAF ASTAR uygulaması yapılır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra boya yüzeylere iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı5-35°C arasında olmalıdır.

**İNCELTME** : Su ile, 1.katta % 15-20, 2. katta %10-15 oranında inceltilerek uygulanır.

**UYGULAMA METODU** : Fırça veya rulo ile uygulanır.

### KURUMA BİLGİLERİ

	DOKUNMA KURUMASI	SERT KURUMA
20°C	15 dk	4 sa

\*Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

### SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 6-8 m<sup>2</sup>/kg arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir.

### AMBALAJBİLGİLERİ

FBSPLASTİK

20 KG, 10 KG, 3,5 KG

### GÜVENLİK UYARILARI

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

### SERTİFİKALAR

Bu ürün,

**TS 5808'e** uygundur.

### UYARI

Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen kendilerine aittir.